

品質証明書

JA-40 シリコンスポンジ（片面粘着付）

- ◇ シリコンゴムの発泡体で片面に粘着加工を施したダクトフランジ用ガスケットです。
- ◇ 耐薬品性・耐燃性・耐油性・防水性に優れています。
- ◇ 加熱による伸縮率が極めて低く特に温度の高くなる厨房排気ダクト及びクリーンルーム、病院施設内の薬品等の換気ダクトにも適しています。
- ◇ 食品衛生法、食品、添加物等の規格基準に適合しています。

JA-40 シリコンスポンジの特性

品名	シリコンスポンジ	
色相	弁柄色（レンガ色）	
硬度	20°	
加熱伸縮率	-0.67%（180℃・24時間）	
伸び率	320%	
使用温度	-60℃～+200℃	
耐熱性	難燃性	
性能他	耐薬品性	
食品衛生法試験	No.T-16000305J001	
粘着剤 (シリコンスポンジ用両面テープ)	本体側	シリコン系粘着剤・粘着力 8.75 (N/20mm)
	貼付側	アクリル系粘着剤・粘着力 8.59 (N/20mm)

※ 上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

JA-40 シリコンスポンジの規格表

厚み	幅	長さ	梱包入数
5 mm t	10 mm	10 m 巻	10 m 巻×1 巻（1 箱 10 巻入）
5 mm t	15 mm	10 m 巻	10 m 巻×1 巻（1 箱 7 巻入）
5 mm t	10 mm	100 m 巻	100 m リール巻×1 巻（大箱 4 巻入）
5 mm t	15 mm	70 m 巻	70 m リール巻×1 巻（大箱 4 巻入）

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461(代)
FAX 043-259-9571