

品質証明書

JA-50 ブチルゴムシール

(シックハウス対策済ダクト用ガスケット)

- ◇ ブチルゴムシールは、ブチルゴムを基材とし、シート状の片面に粘着加工が施され、特に防水性に優れるシーリング材です。
- ◇ コーナーボルトフランジダクト・アングルフランジダクトなど形状、材質に左右されない止水効果を有します。

JA-50 ブチルゴムシールの特性

項目	条件	単位	測定値	試験方法
比重			1.28	
不揮発分			98	
抗張力		kg/cm ²	1.21	JIS K 6301
伸張力		%	650	JIS K 6301
針入度			65	JIS K 2530
耐薬品性				保有率 左記薬品中に7日間浸漬した後の引張り強さの保有率
硫酸	2%液	%	85	
塩酸	2%液	%	90	
苛性ソーダ	2%液	%	86	
酢酸	2%液	%	92	
吸水性	168H	%	0.1	常温水中浸漬後
圧縮応力	25%	kg/cm ²	4	幅30mm長さ30mm厚さ15mmの試料をロードセルを用い50mmの速さで圧縮し応力測定
	50%	kg/cm ²	26	
	75%	kg/cm ²	51	
耐塩水製	3%液	%	96	左記塩水に7日間浸漬した後の引張り強さの保有率
使用温度		°C	80以下	

※ 上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

※ 上記使用温度は社内試験において10時間の強熱試験を行い、表面のたれ・変色がないことを確認しました。

JA-50 ブチルゴムシール規格表

	幅	長さ	梱包入数
3mm t	10mm	20m	20巻
3mm t	15mm	20m	16巻
3mm t	10mm	10m	30巻
3mm t	25mm※	20m	12巻
3mm t	30mm※	20m	10巻
3mm t	40mm※	20m	8巻
5mm t	10mm	10m	20巻

※上記サイズ表の幅表示は呼称寸法のため、実寸はマイナス2mmで仕上がっています。

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461(代)
FAX 043-259-9571