

品質証明書

JA-103 ガラスクロスアルミ蒸着フィルム付 (シックハウス対策済空調用ガラスクロス)

◇ ガラスクロスにUV仕様のアルミ蒸着フィルム貼りのため、外部での使用が可能です。

厚さ (mm)	0.70	
質量 (g/m ²)	545	
引張強度 (常温時) N(kg)/50 mm	たて	4511 (460) 以上
	よこ	1706 (174) 以上
熱的性能	140℃以下	
幅 (mm)	1,000	
標準長さ (m)	50	
表面材	アルミニウム蒸着フィルム (耐候性)	
耐折強度回	5,000 以上	

※ 上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

※ 上記熱的性能は、業界基準試験方法に基づき計測した数値です。

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**
〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461 (代)
FAX 043-259-9571