フッ素樹脂製万能ガスケット

JA-90
マシュロンテープ
PTFE Gasket

項目		物性値
使用可能温度		-100℃～+260℃
融点		327℃
圧力	気体	20kgf/cm²(1.96MPa)
	液体	50kgf/cm²(4.9MPa)
最小縫付力	M-3	50kgf/cm
	M-6	75kgf/cm
	M-9	100kgf/cm
	M-12	100kgf/cm
耐薬品性		耐酸・耐アルカリ・耐溶剤

マシュロンテープは、食品衛生法・食品添加物等の規格基準に適合しています。 No：T60000267J001

★耐薬品性に優れた万能タイプのガスケットです。

★マシュマロ状のフッ素樹脂（PTFE）に粘着テープ付で簡単に作業ができます。

環境関連物質は使用しておりません。

株式会社ジャパンアイビック

JA-90 マシュロンテープ（PTFE）

特　徴

●フッ素樹脂（PTFE100％）を楕円型のマシュマロ状に加工し、粘着加工を施した、フリーサイズのガスケットです。

●化学安定性に優れ、ほとんどの薬品に対応できる万能ガスケットです。
（⚠溶融アルカリ金属と高温のフッ素、三フッ化塩素には侵されるため、使用しないで下さい。）

用　途

●配管フランジ、各種ダクト、タンク、マンホール、ケーシング各種ライニング容器、大口径機器等のシール用ガスケット。

●液体を汚染させることがなく、クリーンルーム・食品・製薬・医療関係にも最適です。

特　性

項目	物性値	
使用可能温度	-100℃～＋260℃	
融点	327℃	
圧力	気体	20kgf/cm²（1.96MPa）
	液体	50kgf/cm²（4.9MPa）
耐薬品性	耐酸・耐アルカリ・耐溶剤	

最小締付力		
	M−3	50kgf/cm
	M−6	75kgf/cm
	M−9	100kgf/cm
	M−12	100kgf/cm

規格表

サイズ呼称	厚み	幅	長さ	入数
M−3	1.5mmt	3mm	30m	10巻
M−6	3mmt	6mm	15m	10巻
M−9	5mmt	9mm	8m	10巻
M−12	6mmt	12mm	5m	10巻

株式会社ジャパンアイビック
〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号
TEL.043-259-9461（代） FAX.043-259-9571

販売店