

品質証明書

JA-600 クリーンルーム用養生フィルム

(シックハウス対策済表面保護フィルム・ダクト養生用マスキングフィルム)

- ダクト養生にもっとも使いやすい 600 mm幅にカットしてありますので、無駄なく使用でき経済的です。
(1000 mm幅・1200 mm幅もごさいます)
- 通常のマスキングフィルム(表面保護フィルム)より強い粘着力がありますので、特にダクト等のフランジ部分への使用に適しています。
- 強い粘着力があるにもかかわらず巻き戻しが軽いため、貼り付け作業を簡単に行うことができます。
- ポリオレフィン系フィルムの片面に耐候性に優れた粘着剤を塗布した表面保護フィルムです。
- 透明性に優れたフィルムを使用しているため、被着体の表面より内部を確認することができますので、検査作業等のスピードアップにつながります。
- 商品を汚さない耐候性を持ち、長期の使用にも安定した性能を発揮します。
- 食品衛生法・食品添加物等の規格基準に合格しています。(No. T 60001061 J 001)

JA-600 クリーンルーム用養生フィルム測定値

項目	単位	測定値
厚み	mm	0.07
伸び率	%	300
引張強度	kg/20 mm	120
粘着力	g/25 mm	260 (ステンレス板BA)
粘着力	g/25 mm	200 (ステンレス板HL)
粘着力	g/25 mm	300 (アルミニウム板)
粘着力	g/25 mm	450 (ポリエステル合板)
耐候性	(W-O-M) (Hr)	良好
耐熱性	50°C加圧 30日	良好
耐湿性	40°C80%RH 30日	良好
耐油性	マシン油 1時間浸漬	良好

※ 上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

JA-600 クリーンルーム用養生フィルム規格表

色	厚さ	幅	長さ	梱包入数
透明ブルーまたはクリア	0.07 mm	600 mm	100m	4巻入
〃	〃	1000 mm	100m	2巻入
〃	〃	1200 mm	100m	2巻入

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉県花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461(代)
FAX 043-259-9571