

品質証明書

ニトリルシーラー

(シックハウス対策済・ダクト用ニトリルゴム系シーリング材)

- ◇ ニトリルシーラーは、空調ダクトのコーナー部、ハゼ折り部及びスパイラルダクト等のジョイント部のシーリング材でトルエン等の有害物質を含まないシックハウス対策品です。
- ◇ 国土交通大臣認定 ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆ 認定番号：MFN-2002
- ◇ 国土交通省機械設備工事共通仕様書に記載されたニトリルゴム系のシーリング材です。
- ◇ 亜鉛鉄板・冷間圧延鋼板・アルミニウムなどに優れた接着性を示し、硬化後も柔軟性を保ちますのでダクト搬入時及び取り付け後もひび割れを防ぎます。

物 性

主 成 分	ニトリルゴム
性 状	ペースト状
固 形 分	60%
主 溶 剤	MEK
比 重	0.9~1.2
色 調	シルバーグレー

■使用方法

- ◇ シール箇所の汚れ、水分、油などを取り除いてからご使用ください。
- ◇ 充填箇所にそのままチューブ先を当てて塗布して下さい。標準塗布量：20m/150ml (3^m/_m ビード)
- ◇ 塗布後約5分で表面の粘着性がなくなり皮膜ができます。完全に乾くまでの時間はシーリング材の塗布量、周囲の温度などによって異なりますが、通常1日~3日を要します。

性 能

項 目	単 位	試 験 結 果	
タックフリータイム	分	5	
剥 離 強 度	kg f/25 mm	8	
ス ラ ン プ	mm	4	
耐 熱 性		異常なし	160℃ 2時間
耐 油 性	30日間 % (重量変化)	外形変化なし 重量変化±0	大豆油浸漬

※ 上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

ニトリルシーラー規格表

内容量(チューブ1本当り)	梱包入数
150ml	50本
180ml	50本

年 月 日

 株式会社 **ジャパンアイビック**
〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461(代)
FAX 043-259-9571