

JA-900 フッ素樹脂フィルム貼ガラスクロスのパ薬品性能表

薬品名	薬品名
クロロホルム	過マンガン酸カリ 5%
クロスルホン酸	ピリジン
クレゾール	石 け ん
シクロヘキサノ	水酸化ナトリウム (0~100%)
シクロヘキサノン	次亜塩素酸ナトリウム 20%
フタル酸ジブチル	過酸化ナトリウム
セバシン酸ジブチル	塩化第一スズ
ジメチルホルムアミド	硫 酸 (0~100%)
ジメチルヒドラジン	四臭化エタン
ジオキサノ	三塩化酢酸
酢酸エチル	三塩化エチレン
エチルアルコール	リン酸トリクレジル
エチルヘキソエート	キシレン
臭化エチレン	クロロナフタレン
エチレングリコール	クロロニトロベゼン
ヘキサクロロエタン	ギ 酸
ジエチルエーテル	フ ラ ン
アジピン酸ジメソブチル	ガソリン
ヒドラジン	鉱油
塩 酸 (0~100%)	アビエチン酸
弗 酸 (0~100%)	酢 酸 (0~100%)
過酸化水素 90%	無水酢酸
メチルエチルケトン	アセトン
ナフトール	アセトフェノン
硝 酸 (0~100%)	アンモニア (液)
ニトロベンゼン	アニリン
四塩化窒素	イソプロピルアルコール
オ ゾ ン	ベンゾニトリル
パークロルエチレン	塩化ベンゾイル
パーフロロキシレン	ベンジルアルコール
フェノール	臭素
リ ン 酸 (0~100%)	n-ブチルアミン
リン酸ペンタクロライド	酢酸ブチル
ピ ネ ン	二硫化炭素
ピペリジン	セ タ ン
水酸化カリウム 60%	塩 素

※上記の薬品に関して、片側のフッ素樹脂フィルム面に対して安定した性能を保ちます。
 ※溶解アルカリ金属、高温のフッ素、三フッ化塩素には侵されますので使用しないで下さい。

 株式会社 **ジャパンアイビック**

〒262-0045 千葉県花見川区作新台5丁目4番1号
 TEL 043-259-9461(代)
 FAX 043-259-9571